



Dodiflow 5773 — Присадка для улучшения текучести и снижения температуры застывания сырых нефтей и мазутов

Описание:

Dodiflow 5773 (Додифлоу 5773) предназначен для обработки нефтей и мазутов с высоким содержанием парафинов

Свойства Dodiflow 5773:

[Техническая консультация](#)

Свойства Dodiflow 5773 (Додифлоу 5773)		
№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Состав	Сополимер этилена и винилового эфира в высококипящих углеводородах
2	Внешний вид	Вязкая жидкость от молочного до бледно-желтого цвета
3	Плотность	$0.88 \pm 0,02$ г/см ³ при 20°C (DIN 51757)
4	Вязкость	ок. 1930 мПа*с при 40°C (DIN 51562)
5	Температура потери текучести	ок. +21°C (DIN/ISO 3016)
6	Температура вспышки	ок. +62°C (DIN 53213)
7	Растворимость	Полностью растворим в ароматических углеводородах (ксилол, нефтя).

Упаковка:

Подогреваемые автоцистерны/контейнеры или 200 л стальные бочки.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хранение:

В закрытых контейнерах Dodiflow 5773 (Додифлоу 5773) может храниться практически неограниченное время.

Качество:

Химические реагенты фирмы «Клариант АГ» (Clariant) для нефтеперерабатывающей промышленности сертифицированы по DIN/ISO 9001.

Дозировка:

Для достижения требуемой температуры застывания обычно бывает достаточной дозировка 50-500 г/т. При соблюдении рекомендуемых условий введения присадки Dodiflow 5773 можно использовать и более высокую дозировку до 2000 г/т и выше. Требуемая дозировка существенно зависит от характеристик, обрабатываемой нефти или мазута.

Dodiflow 5773 (Додифлоу 5773) может вводиться в неразбавленном виде в нефть или в мазут при температурах выше 60°C. При более низких температурах, для обеспечения хорошего смешения, присадку рекомендуется предварительно разбавить ароматическими углеводородами в соотношении 1:1 — 1:4.

Basoflux RD 4119 — Ингибитор парафиноотложений, депрессор температуры застывания

Техническая консультация

Свойства Basoflux RD 4119		
№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Химический состав	Гидрофобномодифицированный поликарбоксилат
2	Внешний вид	твердая монолитная масса (при 23°C)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



3	Запах	специфический		
4	Физические свойства	Концентрация сухого вещества	67.0 % — 73.0 %	DIN EN ISO 3251
			(Згр, 120°C, <1 мг/50с, бумажный фильтр)	
		Плотность	ок. 0,87 г/см3	DIN 51757, 70°C
		Вязкость	ок. 50 мПа.с	DIN 51562, 70°C
		температура плавления	ок. 45 °C	DIN EN ISO 3146
		значение К	11.0 — 15.0	ISO 1628-1, 25 °C,
			(1% сухого в-ва в растворителе Solvesso 150)	
5	Контроль качества	Вышеприведенные данные являются средними значениями к моменту публикации настоящей технической информации. Их нельзя рассматривать как спецификационные данные. Спецификационные данные продукта приводятся в отдельной спецификации продукта.		
6	Безопасность	При использовании BASOFLUX ® RD 4119 необходимо руководствоваться рекомендациями и информацией, приведенными в Паспорте безопасности, а также правилами техники безопасности при работе с химикатами.		
7	Примечание	Приведенная в настоящей публикации информация основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в настоящее время технических знаниях. Поскольку множество факторов может влиять на процессы обработки и применения нашего продукта, приведенные данные не освобождают наших потребителей от необходимости проведения собственных испытаний. Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией определенных свойств продукта, а также гарантией пригодности его для конкретной цели. Получатель наших продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать права собственности, а также действующие законы и постановления.		



Присадка Dodiflow 5773 и ингибитор Basoflux RD 4119

По вопросам приобретения **присадки Dodiflow 5773 и ингибитора Basoflux RD 4119** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов