



Назначение

Предназначена для улучшения моющих и антикоррозионных свойств смазочных масел.

Состав

Раствор алкенилсукцинимиды, модифицированного бором, в минеральном масле.

Внешний вид

Однородная вязкая жидкость темно-коричневого цвета.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с, не более	200
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	10
Массовая доля азота, %, не менее	1,0
Массовая доля бора, %, в пределах	0,3 — 0,8
Массовая доля воды, %, не более	0,1
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,06



ПРИСАДКА СУКЦИНИМИДНАЯ С-5 АБ

Температура вспышки, °С, определяемая в открытом тигле, не ниже	160
---	-----

Токсичность

Умеренно опасное вещество 3 класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны — 900/300 мг/м³ по углеводородам алифатическим (в пересчете на С), 5 мг/м³ (по масляному туману).

Гарантийный срок хранения

24 месяца со дня изготовления.

Упаковка

Стальные 200 л бочки, кубовые пластиковые контейнеры, авто- и ж/д-цистерны.

Условия применения

Рекомендуемая концентрация -1,5-3,5% мас.

По вопросам приобретения **присадки сукцимной С-5 АБ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов