



ДОБАВКА ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ «КАСКАД ПД»

Назначение

Предназначена для использования в производстве резино-технических изделий, производстве искусственных кож, композиционных материалов, в лакокрасочной промышленности.

Состав

Композиция на основе низкомолекулярных каучуков с функциональными группами.

Внешний вид

Вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета.

Физико-химические свойства

Техническая консультация

Марка	1	2	3
Вязкость условная при 50°С, с, не более	200	350	700



Массовая доля карбоксильных групп, %, в пределах	3,0-4,5	4,5-6,0	6,0-7,5
Массовая доля легколетучих веществ, %, не более	1,0		

Токсичность

Малоопасное вещество 4 класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны – 100 мг/м³ (по полибутадиену низкомолекулярному).

Гарантийный срок хранения

12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Стальные 200 л бочки.

Условия применения

В соответствии с технологией потребителя.

По вопросам приобретения **добавки пластифицирующей «КАСКАД ПД»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

ДОБАВКА АДГЕЗИОННАЯ «ТЕХПРОГРЕСС-1М»

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Назначение

Используется в качестве компонента в производстве полимерно-битумных вяжущих, модифицированных битумных композиций, в различных композиционных материалах, в производстве резино-технических изделий. Улучшает адгезионные свойства битумов к минеральным наполнителям, в том числе с кислой природой поверхности.

Состав

Композиция на основе низкомолекулярных каучуков с функциональными группами.

Внешний вид

Вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета.

Физико-химические свойства

Техническая консультация

Запах	Специфический, не раздражающий
Условная вязкость (при 50 ± 1 °С), не более, с	1000



Сцепление битума с мрамором и песком (при 0,5-1,0 мас. % содержания адгезионной добавки в дорожном битуме)	Соответствие контрольному образцу №1
Кислотное число, мг КОН,г, в пределах	80-130
Массовая доля легколетучих веществ, %, не более	1,5

Токсичность

Малоопасное вещество 4 класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны – 100 мг/м³ (по полибутадиену низкомолекулярному).

Гарантийный срок хранения

9 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Стальные 200 л бочки.

Условия применения

Вводится в битум при нагреве на любой стадии в количестве 0,5-1,0% мас.

По вопросам приобретения **добавки адгезионной «ТЕХПРОГРЕСС-1М»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: