



Керопур DP 604T — Пакет присадок для дизельных топлив

Керопур DP 604T (Керопур DP 604T) является многофункциональным пакетом присадок для дизельного топлива и используется для улучшения его качества.

При введении при рекомендуемых дозировках Керопур DP 604T (Керопур DP 604T) обеспечивает следующие характеристики:

1. удаление существующих отложений на инжекторах и содержание в чистоте инжекторных форсунок;
2. защита топливной системы от коррозии;
3. существенное уменьшение тенденции диз. топлива к пенообразованию;
4. улучшение смазывающих свойств диз. топлива;
5. небольшое увеличение цетанового числа диз. топлива;
6. хорошая отделимость от воды.

Керопур DP 604T (Керопур DP 604T) не влияет на другие свойства диз. топлива, такие как низкотемпературные или цветовые и не оказывает отрицательного воздействия на эффективность других присадок (например, депрессоров).

Дозировка:

Рекомендуемая дозировка — 600 мг/кг.

Техническая консультация

Свойства Керопур DP 604T (Керопур DP 604T)		
№ п/п	Наименование показателя	Значение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



1	Состав	Смесь полимеров в органическом растворителе
2	Внешний вид	Прозрачная жидкость янтарного цвета
3	Плотность	ок. 943 кг/м ³ при 15°C (DIN 51757)
4	Вязкость	ок. 3,4 мм ² /с при 20°C (DIN 51562)
5	Температура вспышки	65°C (DIN 51577)
6	Растворимость	Растворим в алифатических и ароматических растворителях

Хранение:

Керопур DP 604T (Керопур DP 604T) может храниться и перерабатываться при температурах от —40 до 50 °С. В качестве материала для упаковки/тары для хранения могут использоваться углеродистая сталь, нержавеющая сталь, полиэтилен, тефлон. Контакт с резиной и полистироном следует избегать. При соблюдении условий хранения Керопур DP 604T (Керопур DP 604T) может храниться в течение 2 лет.

Безопасность:

Рабочее место должно быть вентилируемо адекватным образом.

На Керопур DP 604T (Керопур DP 604T) имеется паспорт безопасности в соответствии с директивой ЕС 91/155/ЕЕС.

HiTEC 4661 — Присадка для улучшения эксплуатационных характеристик дизельных двигателей

Присадка HiTEC 4661 — это современный пакет multifunctionальных присадок компании Afton Chemical, обеспечивающий наилучшие промывочные свойства и повышение цетанового числа.



Техническая консультация

Типовые характеристики пакета присадок HiTEC 4661	
Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Плотность при 15°C, г/мл	0,962
Температура застывания, °C	< -50
Температура вспышки в закрытом тигле, РМСС, °C	61 °C
Вязкость при 40°C, сСт	4,5

Основные эксплуатационные преимущества:

Присадка HiTEC 4661 обеспечивает все преимущества технологии Greenclean™:

- снижение расхода топлива и быстрая очистка инжекторов;
- повышение мощности и улучшение разгонной динамики;
- сокращение выбросов вредных веществ;
- поддержание отличных рабочих характеристик систем прямого и непрямого впрыска топлива с общим нагнетательным трубопроводом;
- обеспечение повышения цетанового числа топлива до 6 единиц;
- сокращение запаздывания воспламенения топлива;
- снижение шумности двигателя;
- сокращение дымных выхлопов;
- снижение вибрации двигателя.

Присадка HiTEC 4661 содержит деактиватор металла, который дает улучшение стабильности топлива, особенно в присутствии биокомпонентов.



Присадки Keropur DP 604T и HiTEC 4661

Продукт также устраняет разбрызгивание на заправочных площадках АЗС, сводя до минимума вспенивание топлива при заливке бака.

Присадка HiTEC 4661 полностью совместима с биотопливами.

Рекомендуемая дозировка:

Для присадки HiTEC 4661 рекомендуется дозировка 600 — 770 ppmv (об.) для обеспечения наивысшей эффективности.

Упаковка:

Стальные бочки 190 кг.

По вопросам приобретения **присадок Keropur DP 604T и HiTEC 4661** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов