



CUPROSTAR® 1560

Электролит блестящего меднения CUPROSTAR® 1560 – представляет собой сернокислый электролит для осаждения высоко блестящих, хорошо выровненных медных покрытий.

Отличительные особенности:

- Возможность получения зеркально блестящих покрытий, хорошо активированных для нанесения последующих слоёв.
- Возможность отдельного регулирования блескообразующей и выравнивающей способности.
- Постоянные хорошие выравнивающие свойства и высокая рассеивающая способность.
- Высокая стабильность и простота эксплуатации электролита.

Состав электролита:

Техническая консультация

| Наименование продукта | Концентрация |
|-----------------------------------|---------------|
| сульфат меди (II) 5-ти водный или | 50÷60 по меди |
| серная кислота, г/л | 55÷75 |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



| | |
|---|------------------------|
| хлориды, г/л | 0,06÷0,1 |
| CUPROSTAR 1560 MAKE UP, мл/л | 6 |
| CUPROSTAR 1560 CARRIER, мл/л | 0,5 |
| CUPROSTAR 1560 LEVELLER, мл/л | 0,4 |
| CUPROSTAR 1560 WETTING AGENT, мл/л | 0,5 |
| опция: CUPRORAPID 777 WETTING AGENT AP, мл/л | согласно тех. процессу |

Операционные параметры:

Техническая консультация

| Наименование параметра | Значение |
|--|----------|
| Температура раствора, °С | 20÷28 |
| катодная плотность тока, А/дм ² | 2÷6 |
| анодная плотность тока, А/дм ² | 0,5÷3 |

Расход добавок на 10 000 А*ч:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

| | |
|----------------------------|----------|
| CUPROSTAR 1560 CARRIER, л | 0,25÷0,8 |
| CUPROSTAR 1560 LEVELLER, л | 0,25÷0,8 |

По вопросам приобретения **процесса блестящего кислого меднения** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: