



ENSTRIP® M 2

Процесс PENSTRIP M 2 предназначен для химического снятия никелевых покрытий с деталей сантехнической арматуры, выполненных из меди и ее сплавов. При надлежащей эксплуатации подтравливания основы не происходит либо основа подтравливается незначительно.

В зависимости от используемой кислоты также возможно снятие свинца, кадмия, кобальта, цинка и его сплавов, олова и сплава олово/свинец с основы из меди и ее сплавов.

Состав раствора:

Техническая консультация

Наименование продукта	Концентрация
никель и его сплавы	
ENSTRIP S, мл/л	20
серная кислота конц., мл/л	100
цинк и его сплавы	
ENSTRIP S, мл/л	10
соляная кислота конц., мл/л	500
свинец и сплавы олово/свинец	
ENSTRIP S, мл/л	100÷200



Процесс химического снятия никелевых покрытий

борфтористоводородная кислота конц., мл/л	100
---	-----

Операционные параметры:

Техническая консультация

Наименование параметра	Значение
Температура раствора, °C	
серная кислота	70
соляная кислота	20
борфтористоводородная кислота	60

По вопросам приобретения **процесса химического снятия никелевых покрытий** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов