



ТУ 2512-046-23336352-2004

Продукт 3В представляет собой вязкую жидкость черного цвета, полученную растворением резиновой смеси на основе синтетического бутадиен-нитрильного каучука в бутилацетате.

Продукт 3В должен храниться в герметично закрытой таре в помещении, предназначенном для хранения огнеопасных материалов при температуре от 5°C до 25°C и необходимо предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

При хранении продукта 3В допускается частичное выпадение в осадок, исчезающий после тщательного перемешивания. Готовые продукты поставляются комплектно с серой в виде двух компонентов.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления — 6 месяцев. Фасовка — фляги стальные луженые по ГОСТ 5037-78, стальные оцинкованные или луженые по ГОСТ 5799-78 с герметично закрывающимися крышками, или тара из белой жести по ТУ 1417-019-07504413-2007.

Физико-химические показатели:

[Техническая консультация](#)

Наименование показателей	Значение
Массовая доля сухого остатка, в %:	12,5-16,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Продукт 3В

Предел прочности при сдвиге клеевых соединений алюминиевого сплава Д16АТ, ГОСТ 21631-76, Мпа (кгс/см ²), выполненных на клее ВК-32-300В, не менее:	
при t (20±2)0С	14,7 (150)
при t (80±2)0С	10,7 (110)
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметром сопла 6мм), сек.	20-80

По вопросам приобретения **продукта 3В** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов