



Профили из магниевого сплава средней прочности марки МА2-1пч

Область применения: Для деталей конструкций, в том числе сварных, работающих длительно при температурах до 150 °С и кратковременно – до 200 °С

Основная информация

Сплав обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью; имеет высокую технологическую пластичность и обрабатывается всеми видами деформации; обрабатываемость резанием — отличная.

Технические характеристики

Механические свойства профилей площадью сечения св. 5 до 12 см² из сплава марки МА2-1пч без термической обработки по ГОСТ 19657-84: Временное сопротивление (σв) — не менее 255 МПа Предел текучести (σ_{0,2}) — не менее 145 МПа Относительное удлинение (δ) — не менее 8 %

Нормативная документация

Вид документа: Межгосударственный стандарт (ГОСТ)

Обозначение: ГОСТ 19657-84

Наименование: Профили прессованные из магниевых сплавов. Технические условия

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов