



Прокладочные материалы применяются в различных видах промышленности для уплотнения и обеспечения необходимой герметичности соединения различного типа в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур и давления.

Техническая консультация

Наименование	Среда	Плотность, г/см ³	P, МПа	t, °C	Сжимаемость при давлении 35 МПа, %	Толщина, мм
ПОН-Б — Паронит общего назначения						



Наименование	Среда	Плотность, г/см ³	P, МПа	t, °C	Сжимаемость при давлении 35 МПа, %	Толщина, мм
	Воздух	1.8 — 2	1	-50 +100	5 — 15	0.4 — 5
	Жидкий кислород и азот	1.8 — 2	0.25	-182	5 — 15	0.4 — 5
	Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы	1.8 — 2	6.4	-50 +450	5 — 15	0.4 — 5
	Растворы солей, жидких и газообразный аммиак, спирты	1.8 — 2	2.5	-40 +200	5 — 15	0.4 — 5
	Тяжелые и легкие нефтепродук ты	1.8 — 2	2.5	200	5 — 15	0.4 — 5
ПМБ — Паронит маслобензостойкий						



Наименование	Среда	Плотность, г/см ³	P, МПа	t, °C	Сжимаемость при давлении 35 МПа, %	Толщина, мм
	Газообразный кислород и азот	1.5 — 2	5	150	5 — 16	0.4 — 5
	Коксовый газ	1.5 — 2	6.4	490	5 — 16	0.4 — 5
	Рассолы	1.5 — 2	10	-40 +50	5 — 16	0.4 — 5
	Сжиженные и газообразные углеводороды C1-C5	1.5 — 2	2	-40 +100	5 — 16	0.4 — 5
	Тяжелые и легкие нефтепродукт ы, масляные фракции, расплав воска	1.5 — 2	3	300	5 — 16	0.4 — 5
	ПМБ-1 — Паронит маслобензостойкий					
	Жидкость ВПС	1.5 — 2	16	-40 +100	2 — 15	—
	Морская вода	1.5 — 2	10	-2 +50	2 — 15	—
	Тяжелые и легкие нефтепродукт ы, масляные фракции	1.5 — 2	16	-40 +250	2 — 15	—
	Хладоны 12, 22, 114В-2	1.5 — 2	2.5	-50 +150	2 — 15	—
	9-38-56 — Паронит маслобензостойкий					



Наименование	Среда	Плотность, г/см ³	P, МПа	t, °C	Сжимаемость при давлении 35 МПа, %	Толщина, мм
	Масло ЛЗ-36/1К	1.5 — 2	15 — 50	200	5 — 15	0.4 — 2
	Масло МК-8	1.5 — 2	15 — 50	120	5 — 15	0.4 — 2
	Топливо ТС-1 и ТС-5	1.5 — 2	15 — 50	200	5 — 15	0.4 — 2
	ТП-1 — Паронит температуростойкий					
	Вода, пар	1.6	25	250	8 — 20	0.6
	Воздух	1.6	10	150	8 — 20	0.6
	ВП-1 — Паронит маслобензостойкий					
	Воздух	1.8 — 2.4	15	250	7 — 17	0.4 — 2
	Минеральные масла	1.8 — 2.4	15	120	7 — 17	0.4 — 2
	Синтетическ ие масла	1.8 — 2.4	15	175	7 — 17	0.4 — 2
	Смеси анилина, нитробензола	1.8 — 2.4	7.5	280	7 — 17	0.4 — 2
	сероуглерода, сероводорода					
	Топливо	1.8 — 2.4	15	250	7 — 17	0.4 — 2
	ПК — Паронит кислотостойкий					



Наименование	Среда	Плотность, г/см ³	P, МПа	t, °C	Сжимаемость при давлении 35 МПа, %	Толщина, мм
ПЭ — Паронит электролизерный	Кислота, щелочи, окислители, нитрозные и другие агрессивные среды	2 — 2.5	2.5	250	2 — 12	0.4 — 2
	Органически е растворители	2 — 2.5	1	150	2 — 12	0.4 — 2
	Щелочи концентрации 300-400 г/дм, водород, кислород	1.6 — 2	2.5	180	6 — 16	0.8 — 4
ЛА-АС — Листы, армированные металлической сеткой, асбостальные						
	Бензин и дизельное топливо	—	0.6	90	—	1,2; 1,4; 1,75; 2,0; 3,0
	Вода и охлаждающая смесь	—	0.35	125	—	1,2; 1,4; 1,75; 2,0; 3,0
	Масло	—	0.6	150	—	1,2; 1,4; 1,75; 2,0; 3,0
	Продукты сгорания топлива	—	—	400	—	1,2; 1,4; 1,75; 2,0; 3,0
Ферронит 101 — Паронит, армированный металлической сеткой						



Наименование	Среда	Плотность, г/см ³	P, МПа	t, °C	Сжимаемость при давлении 35 МПа, %	Толщина, мм
ПКД — Паронит, армированный металлической сеткой, для прокладок карбюраторных двигателей	Вода пресная	1.9 — 2.5	10	250	5 — 15	0.6 — 2
	Воздух, нейтральные и инертные газы	1.9 — 2.5	7.5	250	5 — 15	0.6 — 2
	Нефтепродук ты	1.9 — 2.5	7.5	400	5 — 15	0.6 — 2
	Пар водяной	1.9 — 2.5	14	510	5 — 15	0.6 — 2
	Вода, пар, бензин, минеральные масла, продукты сгорания	—	—	50 — 400	7.7 — 15	0.6 — 2
ПДД — Паронит, армированный металлической сеткой, для прокладок дизельных двигателей	Пар, вода, морская вода, бензин, керосин, нефтепродук ты, масла, продукты выхлопа ДВС	—	12.5	-50 +600	—	1.5 — 1.75
	ПА — Паронит, армированный металлической сеткой					



Наименование	Среда	Плотность, г/см ³	P, МПа	t, °C	Сжимаемость при давлении 35 МПа, %	Толщина, мм
	Нейтральные инертные, сухие газы, воздух	1.9 — 2.5	7.5	250	6 — 13	—
	Пресная перегретая вода, насыщенный и перенасыщен ный пар	1.9 — 2.5	10	450	6 — 13	—
	Тяжелые и легкие нефтепродукт ы, масляная фракция	1.9 — 2.5	7.5	400	6 — 13	—

Чтобы купить прокладочные материалы и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов