



Краткое описание

Кремнийорганическая эмаль «Промпол» представляет собой суспензию пигментов и специальных абразивостойких наполнителей в растворе модифицированной кремнийорганической смолы в органических растворителях с введением добавок целевого назначения.

Назначение и области применения

Эмаль «Промпол» обладает хорошей паропроницаемостью, повышенной стойкостью к внешним механическим воздействиям, химически агрессивным средам, абразивному истиранию, атмосферо-, влагостойкостью, морозостойкостью, устойчиво к перепаду температур от минус 40оС до плюс 50оС.

Обладает гидроизолирующим эффектом, пониженным грязе-, пылеудержанием;

Покрытие устойчиво в условиях промышленной атмосферы.

Эмаль «Промпол» предназначена для защиты от пыления и разрушения цементно-песчаных стяжек, бетонных, асфальтобетонных конструкций и наливных промышленных полов от механического и химического воздействия, повышенной влажности в условиях промышленной атмосферы и внутри производственных помещений.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть монолитной, сухой и чистой без наличия жира, грязи, масла, очищена от старого непрочного покрытия, обеспылена с помощью обдува воздухом или волосяной щетки.

Нанесение

Эмаль наносят на поверхность методом пневматического распыления, кистью, валиком или наливом — в два слоя.

Каждый слой покрытия эмали сушат при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ в течение 1 ч. Полное высыхание окончательного покрытия при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ до устойчивости к механическим и химическим воздействиям (перед эксплуатацией) — в течение 24 ч.

Рекомендуемая толщина высушенного покрытия:

— однослойного — от 20 до 25 мкм,

— двухслойного — от 40 до 45 мкм.

Окраска производится по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха не ниже $10 ^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 80 %, температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы воздуха на $3 ^\circ\text{C}$.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Теоретический расход эмали на двухслойное покрытие толщиной от 40 до 45 мкм составляет от 500 до 600 г/м².

Практический расход зависит от метода нанесения, степени подготовки поверхности, конфигурации изделия.

Техника безопасности

Токсичность и пожароопасность эмалей определяется входящими в их состав растворителями. При работе необходимо применять индивидуальные средства защиты: спецодежду, респираторы, защитные очки, перчатки.

Все работы в помещениях, связанные с приготовлением и применением эмали «ПРОМПОЛ», проводятся при постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Транспортировка и хранение

Гарантийный срок хранения эмали – 12 месяцев со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Сертификация**

Санитарно-эпидемиологическое заключение №76.01.07.231.П.002901.12.06.

Основные технические характеристики:**Техническая консультация**

№	Наименование показателей	Норма по ТУ 2312-005-49248846-2006
Материал готовый к работе		
1	Внешний вид пленки эмали	После высыхания эмаль должна образовывать матовую, однородную без кратеров, пор и морщин поверхность
2	Цвет пленки эмали	Зеленый, красно-коричневый, коричневый, серый
3	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, с, не менее	25
Высохшая лакокрасочная пленка		
1	Степень перетира, мкм, не более	60
2	Время высыхания эмали до степени 3, ч, не более: -при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Промпол

По вопросам приобретения **промпола** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов