

**Преимущества:**

- хорошая пропитывающая способность при н.у.,
- высокие электроизоляционные и диэлектрические свойства,
- возможность пропитки без подогрева (трансформаторы с ферритовыми сердечниками),
- минимальные показатели газовыделения в вакууме по ГОСТ Р 50109-92 (ПЭК-34).

ЭПК-24-1 (ТУ 2257-395-56897835-2005),**ПК-34 (ТУ 2252-433-56897835-2008).**[Техническая консультация](#)

Свойства	Показатели	
	ЭПК-24-1	ПК-34
Вязкость, с, по ВЗ-4 при температуре 20-25 °С, не более	80	40
Интервал рабочих температур, °С	-60 - 120	-60 - 90
Диэлектрическая проницаемость при 10 ⁶ Гц после отверждения (при н.у. 20 суток)	3,8	2,8
Тангенс угла диэлектрических потерь при 10 ⁶ Гц после прогрева (при 60°С 10 ч) после отверждения (при н. у. 30 суток)	0,030 0,031	0,035 0,023
P _v , Ом•см (при 60 °С, 12 ч), не менее	1,0•10 ¹³	(0,25-1,0)•10 ¹³
P _s , Ом (при 60 °С 12 ч)	3,8•10 ¹³	5,0•10 ¹²
Электрическая прочность, кВ/мм	22 - 24	20 - 23



Пропиточные компаунды

По вопросам приобретения **пропиточного компаунда** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов