



Техническая консультация

Марка	АН-1	АН-1у	АН-260	АН-50у
Вязкость при 20оС, мПа•с	8-15	10-12	60-120	40-60
Температура отверждения, оС	20-30	10-30	10-30	10-30
Время полного отверждения, час	24	3-8	5-8	3-8
Максимально уплотняемый зазор, мм	0,1	0,1	0,2	0,15
Температурный диапазон эксплуатации	-196...+150		-196...+200	-60...+150

По вопросам приобретения Пропитывающие композиции и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: