

**Технические характеристики**[Техническая консультация](#)

	Марка пасты	
Наименование параметра	ППС-Н1	ППС-2
Внешний вид	вязкая масса темно-серого цвета без посторонних включений	
Условная вязкость при 20...22°C, мм	26...31	19...23
Степень перетира, мкм	30,0	20,0
Поверхностное сопротивление при толщине слоя не менее 10мкм, Ом/кв., не более	0,01	0,005
Прочность сцепления слоя с поверхностью подложки, кгс/см ² , не менее	50	60
Номер ТУ	ЕТО.035.480ТУ	

Применение:

Применяются для металлизации керамики **ВК-94-1** или **ВК-94-2** при нанесении методом трафаретной печати с последующим вжиганием. См. также пасту **ПП-17**. Пасты **ППС-Н1**, **ПП-20-2 (серебро-платиновая)** применяется для металлизации торцев чип-резисторов при нанесении методом окунания. Проводниковая пленка **ППС-Н1** устойчива к процессу гальванического осаждения слоя никеля.

Паста ППС-Н1 совместима с проводниковыми пастами серии ПП и с пастой ППС-2.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Проводниковые пасты на основе серебра

Новая **паста ППС-2-2** с высокой проводимостью предназначена для СВЧ-применений.



По вопросам приобретения **Проводниковые пасты на основе серебра** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов