



## Описание

Представляет собой двухкомпонентный состав для получения эпоксиполиимочевинного эластомера. Обеспечивает получение особогибкой, упругой, монолитной плёнки, светостойких гидроизоляционных покрытий.

## Способ применения

- ручное формование изделий из стеклопластика;
- компонент составов для получения химстойких антикоррозионных покрытий

## Техническая консультация

## Техническое описание

| Технические характеристики компонентов | А                                                          | Б                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид                            | Маловязкая жидкость от бесцветного до светло-жёлтого цвета | Однородная маловязкая жидкость |
| Вязкость при 25 град.С Па-с            | 0,9 — 1,1                                                  | 0,05 — 0,2                     |
| Аминное число, мг КОН/г                | —                                                          | 20 — 60                        |
| Плотность                              | 0,9 — 1,1                                                  | 0,95 — 1,2                     |
| Содержание основного вещества          | 100%                                                       | 100%                           |
| Срок хранения                          | 12 мес.                                                    | 12 мес.                        |

По вопросам приобретения Прозрачная эпоксиполиимочевинная композиция «Бис» и получения подробной консультации по свойствам продукции,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Прозрачная эпоксиполимерная композиция «Бис»

условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов