



Прутки горячекатаные и кованые из износостойкой стали марки Х6Ф6МН-ВИ (ВКС14-ВИ)

Область применения:

Для мелко модульных шестерен зубчатых передач, деталей пар трения агрегатов

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Износостойкая высокоуглеродистая сталь марки Х6Ф6МН-ВИ обладает теплостойкостью не менее 450 °С и твердостью не менее 60 HRC.

Технические характеристики

Механические свойства прутков диаметром (стороной квадрата) от 20 до 100 мм при температуре испытаний 20 °С по ТУ 1-595-5-660-2002: Временное сопротивление (σв) — не менее 1370 МПа; Ударная вязкость (КС) — не менее 49,0 Дж/см²; Твердость по Роквеллу (HRC) — не менее 58.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-5-660-2002

Наименование: Прутки из износостойкой стали марки Х6Ф6М-ВИ

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-5-660-2002

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-5-660-2002

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-595-5-660-2002

Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-595-5-660-2002

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 1-595-5-660-2002

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Прутки горячекатаные и кованые из износостойкой стали марки Х6Ф6МН-ВИ (ВКС14-ВИ)

Наименование: Изменение № 3 к ТУ 1-595-5-660-2002

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 1-595-5-660-2002

Наименование: Изменение № 4 к ТУ 1-595-5-660-2002

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов