



Прутки горячекатаные и кованые из стали марки 08X15H5Д2ТУ-Ш (ЭП410У-Ш) ,08X15H5Д2ТУ-ВД (ЭП410У-ВД)

Область применения: Силовые детали, сварные узлы, выполненные электроннолучевой сваркой, работающие при температуре от минус 70 °С до плюс 300 °С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Высокопрочная коррозионностойкая сталь мартенситного класса

Технические характеристики

Механические свойства прутков диаметром (стороной квадрата) до 200 мм при температуре испытаний 20 °С по ТУ14-1-744-73: Временное сопротивление (σ_B) – не менее 1230 МПа; Предел текучести ($\sigma_{0,2}$) — не менее 930 МПа; Относительное удлинение (δ_5) — не менее 10 %; Относительное сужение (ψ) – не менее 55 %; Ударная вязкость (КСУ) – не менее 78Дж/см².

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-1-744-73

Наименование: Прутки горячекатаные и кованые из стали марки X15H5Д2Т-У-Ш (ЭП410У-Ш)

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 11 к ТУ 14-1-744-73

Наименование: Изменение № 11 к ТУ 14-1-744-73

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Прутки горячекатаные и кованые из стали марки 08Х15Н5Д2ТУ-Ш (ЭП410У-Ш) ,08Х15Н5Д2ТУ-ВД (ЭП410У-ВД)

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 12 к ТУ 14-1-744-73
Наименование: Изменение № 12 к ТУ 14-1-744-73

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 13 ТУ 14-1-744-73
Наименование: Изменение № 13 ТУ 14-1-744-73

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 14 к ТУ 14-1-744-73
Наименование: Изменение № 14 к ТУ 14-1-744-73

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 15 к ТУ 14-1-744-73
Наименование: Изменение № 15 к ТУ 14-1-744-73

По вопросам приобретения Л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов