



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снаружи — трубка PTFE, **Внутри** — трубка FEP.

Герметичность и влагонепроницаемость объекта усадки

Рабочая температура: до 260 °C;

Повышенная химическая стойкость.

Двойная трубка PTFE-FEP поставляется отрезками 1,22 м/шт. Стандартный цвет трубки — белый.

Во время усадки при температуре от 345 °C до 355 °C трубка FEP расплавляется, а внешняя трубка из фторопласта усаживается и фиксирует объект усадки. После охлаждения трубки PTFE и FEP плотно соединяются друг с другом и обеспечивают полную герметичность.

Двойная трубка PTFE-FEP поставляется отрезками 1,22 м/шт. Стандартный цвет трубки — белый. Под заказ возможна поставка отрезков другой длины и цветов.

Не подлежит обязательной сертификации.

Техническая консультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип PFL Диаметр до усадки, мм Диаметр после усадки, мм Толщина стенки после усадки, мм

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



PTFE-FEP ДВУХСЛОЙНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА

PFL 065	1.65	0.00	0.38
PFL 115	2.90	1.15	0.38
PFL 130	3.30	1.50	0.38
PFL 180	4.60	1.65	0.38
PFL 190	4.80	1.80	0.38
PFL 240	6.10	3.80	0.50
PFL 350	8.90	5.40	0.65
PFL 480	12.20	8.00	0.80
PFL 700	17.80	12.70	1.00
PFL 990	25.40	17.80	1.15

Техническая консультация

Трубка PTFE-FEP 2

Тип PFS	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
PFS 036	0.91	0.00	0.60
PFS 060	1.52	0.00	0.70
PFS 130	3.30	0.00	0.80
PFS 160	4.05	0.00	0.80
PFS 190	4.80	1.60	0.90
PFS 250	6.40	3.20	0.90
PFS 350	8.90	4.80	0.90

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



PTFE-FEP ДВУХСЛОЙНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА

PFS 450	11.40	7.90	1.40
PFS 700	17.80	11.20	1.40
PFS 950	24.10	16.00	1.65

По вопросам приобретения PTFE-FEP ДВУХСЛОЙНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов