



Раствор смолы эпоксидной ЭТБ-куб в оксилине-6

Состав: Смола эпоксидная бромированная ЭТБ-куб + Оксилин-6.

Применение: Для изготовления эпоксидных композиций с пониженной горючестью.

Физико-химические свойства:

Вязкая прозрачная жидкость от желтого до темно-коричневого цвета.

- Массовая доля эпоксидных групп, % 6,5 – 9,0
- Массовая доля ионов хлора, %, не более 0,01
- Плотность при $(20,0 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$, г/см³ 1,36 – 1,39
- Массовая доля влаги, %, не более 0,1
- Динамическая вязкость при $(25 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$, Па • с, не более 40,0

Упаковка: Бочки стальные сварные. Бочки полимерные.

Хранение: В крытых складских помещениях. Предохранять от действия прямых солнечных лучей и влаги.

Гарантийный срок хранения 4 года со дня изготовления.

По вопросам приобретения раствор смолы эпоксидной этб-куб в оксилине-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов