



Применение

Растворитель 647 ГОСТ 18188-2020 представляет собой бесцветную однородную жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц. В состав 647-го растворителя не входит ацетон, поэтому 647-й менее агрессивный, и в нем содержится значительно больше сложных эфиров. В настоящее время 647-й подходит для разбавления акриловых, нитроцеллюлозных, глифталевых, алкидных, алкидно-уретановых, алкидно-стирольных грунтов, лаков и эмалей при проведении строительных работ. В авторемонте 647-ой растворитель подходит для промывки малярного инструмента и обезжиривания металлических поверхностей.

Технические характеристики

- Массовая доля воды по Фишеру, % — не более 0,6
- Летучесть по этиловому эфиру — 7-12
- Кислотное число, мг КОН/г — не более 0,06
- Число коагуляции, % — не менее 57
- Температура вспышки в закрытом тигле, С — не ниже 4
- Разбавляющее действие — не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых или матовых пятен

Меры безопасности

- Массовая доля воды по Фишеру, % — не более 0,6
- Летучесть по этиловому эфиру — 7-12
- Кислотное число, мг КОН/г — не более 0,06

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



РАСТВОРИТЕЛЬ 647 ГОСТ 18188-2020

- Число коагуляции, % — не менее 57
- Температура вспышки в закрытом тигле, С — не ниже 4
- Разбавляющее действие — не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых или матовых пятен

По вопросам приобретения РАСТВОРИТЕЛЬ 647 ГОСТ 18188-2020 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов