



Техническая консультация

Растворитель ГОСТ или ТУ	Состав растворителя		Относи- тельная летучесть (по диэти- ловому эфиру)	Назначение	
	Компоненты	%		Растворяемые пленко- образователи	Основные марки лакокрасочных материалов
Растворитель Р-1101 ТУ 6-10-1476-77	Этиленгли- кольацетат Толуол Сольвент	20 25 55	1,0-6,0 (по ксилолу)	Полиакрила- тные	Эмаль: АС-1101

По вопросам приобретения Растворитель Р-1101 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов