



ГОСТ 7827-74 применяется для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ-ЛС, полиакриловых смол и других пленкообразователей.

Техническая консультация

Качественные показатели растворителя Р-12:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ
1	Цвет и внешний вид растворителя Р-12	Бесцветная или слегка желтоватая жидкость без видимых взвешенных частиц
2	Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	1,0
3	Летучесть по этиловому эфиру	8-14
4	Кислотное число мг КОН/г, не более	0,10
5	Число коагуляций, %, не менее	22

Меры предосторожности:

Все работы с растворителем Р-12 должны проводиться в вентилируемом помещении. Остерегаться попадания растворителя Р-12 в глаза. Работать с применением перчаток. При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре, в пожаробезопасном помещении, не допускать действия прямых солнечных лучей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Упаковка:

Отгрузка растворителя Р12 производится наливом в ж/д цистерны, бензовозами, наливом в стальные 200 л бочки.

Растворитель Р12 фасуется в стеклянные бутылки по 0,5 л.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **растворителя Р-12** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: