ТУ 2319-004-05754467-2000 применяется для разбавления синтетических автоэмалей, грунтовок, акрилового лака.

Техническая консультация

Качественные показатели растворителя Р-1300:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ
1	Цвет и внешний вид растворителя Р-1300	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
2	Летучесть по ксилолу	3,0-4,0
3	Кислотное число мг КОН/г, не более	0,1
4	Фракционный состав: а) Температура начала перегонки, 0 С, не ниже б) 95% продукта перегоняется при температуре, 0 С, не выше	140 185
5	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом * см, не менее	1,0 * 10 10

Меры предосторожности:

Все работы с растворителем Р-1300 должны проводиться в вентилируемом помещении. Остерегаться попадания растворителя в глаза. Работать с

применением перчаток. При попадании растворителя Р-1300 на кожу смыть теплой водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение:

Растворитель хранят в плотно закрытой таре, в пожаробезопасном помещении, не допускать действия прямых солнечных лучей.

Упаковка:

Отгрузка растворителя производится наливом в ж/д цистерны, бензовозами, наливом в стальные 200 л бочки.

Растворитель Р-1300 фасуется в стеклянные бутылки по 0,5 л .

Гарантийный срок хранения растворителя — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **растворителя Р — 1300** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: