



ГОСТ 7827-74 применяется для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной).

Техническая консультация

Качественные показатели растворителя р4:

№ п/	Наименование показателя	Норма по ГОСТ
1	Цвет и внешний вид растворителя Р 4	Бесцветная или слегка желтоватая жидкость без видимых взвешенных частиц
2	Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	0,7
3	Летучесть по этиловому эфиру	5-15
4	Кислотное число мг КОН/г, не более	0,07
5	Число коагуляций, %, не менее	24

Работы с растворителем Р 4:

Работы должны проводиться в вентилируемом помещении. Остерегаться попадания растворителя Р 4 в глаза. Работать с применением перчаток. При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре, в пожаробезопасном помещении, не допускать действия прямых солнечных лучей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Упаковка:

Отгрузка растворителя Р 4 производится наливом в ж/д цистерны, бензовозами, наливом в стальные 200 л бочки.

Растворитель фасуется в стеклянные бутылки по 0,5 л.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения растворителя Р-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: