



Техническая консультация

Наименование	Описание	Максимальная рабочая температура, °C	Максимальное удлинение, %	Цвет
Wrightlon 5200	ЭТФЭ	260	350	Синий, красный
A4000	PEP	260	300	Прозрачный, красный, фиолетовый, белый
Wrightlon 4600	ПМП	193	250	Синий, прозрачный
Wrightlon 3700	Полиолефиновая	121	550	Синий
Wrightlon 4800	РЕТ Новинка	195	110	Прозрачный, белый
Wrightlon 3900 R/B	Полиолефиновая	157	500	Красный, синий
Wrightlon 3800	РЕТ Новинка	93	120	Прозрачный, белый
Dahlar Release Bag 125	Полиолефиновая, многослойная	141	400	Зелёный
Airtech MR1/MR2	Фторполимерная	315	500	Синий, красный
Wrightlon 5900	Фторполимерная	343	225	Белый
A7300	ЭТФЭ, многослойная	260	375	Оранжевый
Thermalimide E RCBS	Полиимид Новинка	405	85	Янтарный

**Доступные перфорации:**[Техническая консультация](#)

Тип перфорации	Номинальный диаметр отверстий, дюймов / мм	Описание	Открытая поверхность, %	Максимальная ширина, дюймов / см
P	.045 / 1.143	Отверстия на расстоянии 1/4" между центрами	1.27	72 / 182.9
P1	.045 / 1.143	1/4" в длину 1/2" в длину	.63	72 / 182.9
P3	.015 / .381	Отверстия на расстоянии 1/4" между центрами	.14	80 / 203.2
P4	.045 / 1.143	2" между центрами	.04	72 / 182.9
P5	.045 / 1.143	3.5" между центрами	.013	72 / 182.9
P6	.015 / .381	2" между центрами	.0044	72 / 182.9
P7	.015 / .381	3" между центрами	.0019	72 / 182.9
P8	.015 / .381	8" между центрами	.0003	72 / 182.9
P10	.045 / 1.143	10" между центрами	.0016	72 / 182.9
P11	.015 / .381	Отверстия на расстоянии 1/8" между центрами	.28	72 / 182.9
P31	.015 / .381	1" между центрами	.018	72 / 182.9



Разделительные пленки

P34	.045 / 1.143	Отверстия на расстоянии 1/2" между центрами	.316	72 / 182.9
MP22	.016 / .400	Отверстия на расстоянии 1.5мм между центрами	2.79	80 / 203.2
MP25	.005 / 1.000	Отверстия на расстоянии 1мм между центрами	.307	72 / 182.9

По вопросам приобретения **разделительных пленок** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов