



Описание

Продукт представляет собой однородный порошок синего цвета.

Применение

- в лакокрасочной промышленности для изготовления ЛКМ бытового и промышленного назначения;
- в текстильной промышленности;
- для производства суперконцентратов, предназначенных для окрашивания очень тонких пленок и полипропиленовых волокон
- для окраски широкого ассортимента пластмасс в массе: полиэтилена высокого и низкого давления, полипропилена, полистирола, акрилонитрилбутадиенстирола, полиамида, поликарбоната, поливинилхлорида, ацетата и нитрата целлюлозы; пластиков на основе фенолформальдегидных, эпоксидных и других смол.

Техническая консультация

Технические характеристики голубого пигмента А-модификации

Наименование показателей	Значение показателей	
	голубого пигмента А-модификации	голубого пигмента В-модификации
Устойчивость к свету, баллы:		
в связующем 1:10 TiO ₂	6-7	—
в поливинилхлориде (2% масс.)	7	—



Фталоцианиновый голубой

Наименование показателей	Значение показателей	
	голубого пигмента А-модификации	голубого пигмента В-модификации
в резине (3% масс.)	5-6	—
в лакокрасочном покрытии	—	7
Маслосмолность, г/100 г пигмента, не более	52	55
Устойчивость к воздействию дистиллированной воды, баллы	5	5
Укрывистость, г/м ² , не более	—	7
Устойчивость к хим. реагентам, баллы:		
к 5%-ному р-ру HCl	5	—
к 5%-ному р-ру NaOH	4	5
к 5%-ному р-ру NaCl	4-5	—
Устойчивость к растворителям, баллы:		
к ацетону, ксилолу, бензолу, к натуральной олифе		5
к дибутилфталату	5	4-5
к этанолу, этилацетату, бутилацетату, льняному и касторовому маслу		—
к этиловому спирту	—	5
Устойчивость окраски ПВХ пленки к трению, баллы:		
сухому	5	—
мокрому	5	—
Устойчивость цвета резины к вулканизации	устойчив	—
Термоустойчивость окраски в ПВХ пленке, °С	180	—
Миграционная устойчивость	—	не мигрирует

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фталоцианиновый голубой

По вопросам приобретения Фталоцианиновый голубой и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов