



Гадолиний (III) фтористый ТУ 6-09-4677-83

Описание

Продукт представляет собой кристаллическое вещество белого цвета.

Формула: GdF_3

Молекулярная масса — 214,24 г/моль.

Содержание основного вещества: не менее 98%.

Применение

Применяется при изготовлении оптических волокон и оптоволоконной продукции.

Техническая консультация

Характеристики гадолиния фтористого марки ХЧ

Наименование показателя	Норма
Кальций (Ca), %, не более	0,03
Внешний вид	порошок белого цвета
Кремний (Si), %, не более	0,02
Медь (Cu), %, не более	0,001

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гадолиний (III) фтористый ТУ 6-09-4677-83

Наименование показателя	Норма
Железо (Fe), %, не более	0,002
Редкоземельные элементы и иттрий в Gd_2O_3 , Dy_2O_3 , Ho_2O_3 , Yb_2O_3 , Sm_2O_3 , Tb_4O_7 , Er_2O_3 , Tm_2O_3 , Lu_2O_3 , %, 0,1	0,1
Редкоземельные элементы в La_2O_3 , Eu_2O_3 , %, не более	0,1
Редкоземельные элементы в Y_2O_3 , %, не более	0,05
Редкоземельные элементы в Nd_2O_3 , %, не более	0,5
Редкоземельные элементы в Pr_6O_{11} , %, не более	0,5

По вопросам приобретения **Гадолиний (III) фтористый ТУ 6-09-4677-83** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов