



Хром металлический марка Х99Н4 ГОСТ 5905-2004

Описание

Продукт представляет собой легирующий материал с минимальным содержанием хрома 97,5% по массе, полученный путем восстановления.

Применение

В сталеплавильной и литейной промышленности для легирования специальных сталей и сплавов.

Техническая консультация

Химический состав

Массовая доля, %	Марка металлического хрома
	Х99Н4
	%, не менее
хрома	99,0
	%, не более
кремния	0,2
алюминия	0,2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хром металлический марка Х99Н4 ГОСТ 5905-2004

**Массовая доля, % Марка металлического хрома
 Х99Н4**

железа	0,5
углерода	0,03
серы	0,02
фосфора	0,02
меди	0,01
мышьяка	0,01
висмута	0,0005
сурьмы	0,008
цинка	0,006
свинца	0,0008
олова	0,004
кобальта	0,005
азота	0,04

Диапазоны размеров частиц

Металлический хром поставляют в кусках массой не более 10 кг или в виде дробленых и просеянных частиц. Диапазоны размеров частиц и допуски должны соответствовать указанным в таблице

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Хром металлический марка Х99Н4 ГОСТ 5905-2004

Техническая консультация

Класс крупности	Диапазон размеров частиц, мм	Максимальная массовая доля продукта, %	
		надрешетного	подрешетного
1	10 — 100	10	10
2	2-50	Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,5 раза максимальный предел установленного диапазона размеров в двух-трех измерениях.	10
3	2-20		10
4	менее 2	5	–

По вопросам приобретения **Хром металлический марка Х99Н4 ГОСТ 5905-2004** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов