



Хром металлический марка Х99Н5 ГОСТ 5905-2004

Описание

Продукт представляет собой легирующий материал с минимальным содержанием хрома 97,5% по массе, полученный путем восстановления.

Применение

В сталеплавильной и литейной промышленности для легирования специальных сталей и сплавов.

Техническая консультация

Химический состав

Массовая доля, %	Марка металлического хрома
	Х99Н5
	%, не менее
хрома	99,0
	%, не более
кремния	0,2
алюминия	0,2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хром металлический марка Х99Н5 ГОСТ 5905-2004

Массовая доля, %	Марка металлического хрома Х99Н5
------------------	-------------------------------------

железа	0,5
углерода	0,03
серы	0,02
фосфора	0,02
меди	0,01
мышьяка	0,01
висмута	0,0005
сурьмы	0,008
цинка	0,006
свинца	0,0008
олова	0,004
кобальта	—
азота	0,05

Диапазоны размеров частиц

Металлический хром поставляют в кусках массой не более 10 кг или в виде дробленых и просеянных частиц. Диапазоны размеров частиц и допуски должны соответствовать указанным в таблице

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хром металлический марка Х99Н5 ГОСТ 5905-2004

Класс крупности	Диапазон размеров частиц, мм	Максимальная массовая доля продукта, % надрешетного	подрешетного
1	10 — 100	10	10
2	2-50	Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,5 раза максимальный предел установленного диапазона размеров в двух-трех измерениях.	10
3	2-20		10
4	менее 2		–

По вопросам приобретения **Хром металлический марка Х99Н5 ГОСТ 5905-2004** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов