



Каучук СКТНФ ТУ 38 103129-77

Описание

Продукт представляет собой низкомолекулярную диметилсилоксановую жидкость, стабилизированную активной окисью кремния и отверждаемый катализаторами холодного отверждения.

Формула: $\text{HO}[-\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{O}-]_n\text{H}$

Применение

Предназначается для изготовления монолитных заливочных и обволакивающих компаундов, герметиков, пеногерметиков, пропиточных композиций, материалов и покрытий, обладающих высокими диэлектрическими свойствами и работающих при температуре от - 60 до + 250°C.

Техническая консультация

Характеристики

Наименование показателя	Норма		
	Марка А	Марка Б	Марка В
Внешний вид	Бесцветная, опалесцирующая высоковязкая жидкость. Допускается наличие единичных точечных включений и осадка, обусловленных наличием стабилизатора.		
Условная вязкость по ВЗ-1 (сопло 5,4 мм), с	Не более 90	91-240	241-600

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Каучук СКТНФ ТУ 38 103129-77

Наименование показателя	Марка А	Норма Марка Б	Марка В
Потеря массы, %, не более	5,0	2,5	2,5
Жизнеспособность в присутствии катализатора, ч, не более	6,0	6,0	6,0

По вопросам приобретения **Каучук СКТНФ ТУ 38 103129-77** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов