



Кремнийорганическая жидкость ПМС-1,5Р представляет собой полиметилсилоксановые соединения, хорошо растворимые в ароматических углеводородах, не растворимые в воде.

Кремнийорганическая жидкость ПМС-1,5Р предназначена для использования в качестве теплоносителей в системах терморегулирования, работающих в диапазонах температур от минус 1000 С до плюс 1000 С (в замкнутой системе), а также в качестве демпфирующих жидкостей.

## Техническая консультация

### Спецификация:

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Механические примеси                              | отсутствуют.                                        |
| Плотность при t.20 С., в интервале                | 0,850 г/см <sup>3</sup> — 0,860 г/см <sup>3</sup> . |
| Вязкость кинетическая, при t.20 С., в интервале   | 1,6-1,7 сСт.                                        |
| Вязкость кинетическая, при t.70 С., максимум      | 13 сСт.                                             |
| Температура вспышки в открытом тигле, минимум     | 55 С.                                               |
| Реакция среды, (рН водного раствора), в интервале | 6,0-7,0.                                            |
| Коррозионные воздействия на металлы при t.100 С.  | выдерживает.                                        |
| Температура застывания, максимум                  | минус 110 С.                                        |
| Содержание основного вещества, минимум            | 99,0%.                                              |
| Суммарное содержание примесей, максимум           | 1,0%.                                               |



Кремнийорганическая жидкость ПМС-1,5Р ТУ 6-02-820-79

По вопросам приобретения **Кремнийорганическая жидкость ПМС-1,5Р ТУ 6-02-820-79** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов