



Описание

Продукт представляет собой густую белую жидкость, выделяемой в основном каучуконосными деревьями и, в частности, каучуконосным растением.

Применение

Латекс натуральный подвулканизированный используется в резинотехнической, лакокрасочной, мебельной отраслях промышленности.

Техническая консультация

Характеристики

Таблица: Сорта TSNR(Технически специфицированный натуральный каучук) и максимально допустимые пределы для каждого параметра					
Сорт	5L	5	10	20	50
Параметр					
Включения, осевшие на сите с размером ячейки 325 (максимум мас.%)	0,05	0,05	0,10	0,20	0,50
Содержание золы (максимум мас.%)	0,60	0,60	0,75	1,00	1,50
Содержание азота (максимум мас.%)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Летучие вещества (максимум мас.%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Пластичность по Уоллесу – минимум первоначальная величина (P ₀)	30	30	30	30	30



Латекс натуральный

Сорт	5L	5	10	20	50
Показатель сохранения пластичности, ПСП (минимум %)	60	60	50	40	30
Предел цвета (шкала Ловибонда, максимум)	6,00	-	-	-	-

По вопросам приобретения **Латекс натуральный** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов