



Вид: в сухом виде свободно текущий песок черно-коричневого цвета. Форма зерен неправильно угловая. Цвет зерен желтый различных оттенков, черный.

Хранение: в закрытых контейнерах или мешках, оберегая от механических повреждений.

Срок хранения неограниченный.

Примечание: Комбинат готов рассмотреть возможность поставки брикетов ставролитовых (изготовление прессованием смеси концентрата ставролитового и глины).

Применение: Применяется в качестве добавки для разжижения шлаков в мартеновских печах.

Отгрузка:

насыпью в железнодорожных вагонах или в трюм судна;

мягкие одноразовые контейнера типа МКР-1 (биг бэг) по 1 тонне нетто

Техническая консультация

Плотность:	3600 — 3750 кг/м ³
Насыпная масса:	1980-2040 кг/м ³
Размер частиц:	63 • 200 мкм

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ставролитовый концентрат

Пожароопасность:	не горюч
Растворимость в воде:	нерастворим
Угол естественного откоса:	32°
Твердость:	7-7,5

Состав минералов	Содержание. %
Ставролит:	81-86
кианит-силлиманит:	0,5-1,5
ильменит:	5-7
циркон:	1-1,5
турмалин:	7-10
кварц:	0,1-0,5

По вопросам приобретения **Ставролитовый концентрат** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов