



## Кремнийорганический теплопроводный компаунд-герметик марки кэн-9т

Используется для герметизации ИС, СВЧ-резисторов и ИЭТ спецназначении

Рабочие температуры: °С -70?+200

### Техническая характеристика

- Режим отверждения, °С/ч (25±5) 24-48
- Жизнеспособность, ч, не менее 1
- Теплопроводность, Вт/мК 1,2
- Прочность при разрыве, МПа 1,3
- Относительное удлинение, %, не менее 70
- Удельное объемное электрическое сопротивление
- при температуре (25±10)°С, Ом.см, не менее 5.10<sup>14</sup>
- Тангенс угла диэлектрических потерь при
- частоте 106Гц и температуре (25±10)°С, не более 5.10<sup>-3</sup>
- Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 25
- Гарантийный срок хранения, мес. 3

### Технология применения

- Смешиваем основу и отвердитель в соотношении 100:5 масс. в течение 2-5 мин.
- Наносим методом: ракелем, поливом, намазыванием и т.д.

По вопросам приобретения **Кремнийорганического теплопроводного компаунда-герметика марки КЭН-9т** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Кремнийорганический теплопроводный компаунд-герметик марки кэн-9т

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов