



Ремонтный состав РЭПМОС **предназначен** для ремонтно- восстановительных работ поврежденных металлических участков нефте- и газопроводов с помощью металлических разъемных муфт.

«РЭПМОС» **представляет собой** двухкомпонентную эпоксипуретановую систему, содержащую смоляную часть и отверждающую часть.

Ремонтный состав подается в межтрубное пространство механизированным способом.

Состав может наноситься как на сухую, так и на влажную поверхность.

Физико-механические свойства ремонтного состава «РЭПМОС»:

Техническая консультация

Плотность в отвержденном состоянии, г/см ³	1,4 -1,6
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее	100
Объемная усадка, %	0,007
Время жизнеспособности, мин	90 — 120
Адгезионная прочность к металлу, МПа, не менее	22

Эффективность:

- полное восстановление несущей способности газо- и нефтетрубопровода;
- возможность ремонта без остановки транспортирования газо- и нефтепродуктов;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ремонтный состав РЭПМОС

- высокое качество ремонтных материалов, обеспечиваемое заводскими условиями изготовления;
- механизация процесса ремонта и экологическая безопасность;
- значительное облегчение ремонта подводных переходов с соблюдением санитарно-гигиенических условий труда водолазов.

По вопросам приобретения **Ремонтный состав РЭПМОС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов