



Водоочистительных средств и оборудования

Применение SEALANT STRONG: используется для герметизации резьбовых соединений в промышленных и бытовых системах отопления, водоснабжения, герметизации воздушных, газовых, топливопроводах дизельного топлива, сжиженного газа и т.д. После полимеризации соединение неразборное, для разборки необходим прогрев феном или горелкой. Удовлетворяет нормам DIN EN 751-1 номер DVGW n°NG- 5146BM0329, гарантируя высокую степень герметичности и надежности.

Герметик поставляется в красных тубах по 100 грамм. SEALANT STRONG – цвет красный, плотность 1,08 г/см³, вязкость 60000/90000 мПа.с. Воспламенение > 100 °C.

Полимеризация Время полимеризации герметика зависит от материала фитингов и температуры при которой происходит реакция полимеризации. На графике показано время полимеризации с некоторыми материалами. Испытания проводились с металлическими винтами, резьба M10, согласно ISO 10964, при температуре от 20 °C до 25 ° C. Температура от 5 °C и 20 ° C значительно увеличивает время полимеризации.

Тест на усилия при разборке соединения: (испытания проводились после 24 часов полимеризации при температуре 22 °C.) Крутящий момент разборки (ISO-10964) — Nm 35/45. Крутящий момент остаточный (ISO-10964) — Nm 28/40.

Допуск к применению с питьевой водой: В соответствии с DIN EN 751-1, DVGW №NG — 5146BM0329. Анаэробный герметик SISEAL S применяется до 2". Полимеризация происходит при отсутствии воздуха. Разборка соединения предполагает прогрев соединения феном или горелкой.

Инструкция по применению:

Не подходит для использования в кислородных трубопроводах, а также для уплотнения систем с сильными окислителями, кислотами.

- Для максимальной надежности соединения, наносите состав на чистую, сухую и обезжиренную резьбу.
- Заранее выставите фитинг согласно его положению на трубопроводе (при необходимости сделайте метки на фитинге), так как полимеризация начинается сразу после закручивания соединения (скорость полимеризации зависит от температуры резьбы и герметика). Все позиционирования фитингов необходимо провести в течении 5 мин, так как последующие движения могут повлиять на прочность соединения.
- Нанесите достаточное количество герметика на наружную и внутреннюю резьбу, чтобы полоса герметика покрывала половину окружности резьбы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Резьбовой анаэробный герметик Sealant Strong сильной фиксации 100 г

Закрутите соединение «от руки», не затягивая инструментом. Дождитесь полимеризации герметика, согласно информации в данной инструкции.

- Разборка осуществляется с предварительным прогревом соединения феном или горелкой, и последующим использованием сантехнического ключа. При прогреве защитите расположенные рядом фитинги и арматуру.

Меры предосторожности:

Использовать только по назначению. Храните в недоступном для детей месте. При попадании на кожу — смыть препарат большим количеством воды с применением мыла. При сильном раздражении обратиться к врачу. При попадании в глаза — промыть большим количеством чистой воды. Обратиться к врачу. При попадании внутрь — не вызывать рвоту. Прополоскать рот водой. Обратиться к врачу. При попадании в дыхательные пути — вынести пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу.

По вопросам приобретения Резьбовой анаэробный герметик Sealant Strong сильной фиксации 100 г и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов