



Резиновая смесь ИРП-1338 НТА, смеси резиновые марки РСУ

Резиновая смесь ИРП-1338 НТА

[Техническая консультация](#)

Технические условия	38.0051166-98
Описание продукта	Области применения: авиационная промышленность, машиностроение, приборостроение, предприятия оборонного комплекса. Изготовление резинотехнических изделий, формовых уплотнительных и электроизоляционных деталей, работающих при деформации в неподвижных соединениях, в среде озона и электрического поля
Свойства	высокая тепло- и морозостойкость высокие эксплуатационные характеристики и долговечность изделий. химическая инертность, стойкость к озону и солнечной радиации. высокая электрическая и механическая прочность. прекрасные электроизоляционные свойства. работают в любых климатических зонах и в условиях электрического поля отсутствие опасных галогенсодержащих соединений в продуктах сгорания изделий из силиконовых резин является одной из уникальных особенностей.
Применение	Режим вулканизации 20мин x 150оС, 6ч x 200оС
Гарантийный срок хранения	2 месяца

Смеси резиновые марки РСУ

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Резиновая смесь ИРП-1338 НТА, смеси резиновые марки РСУ

Технические условия	2512-027-05766764-98
Описание продукта	Резиновые смеси изготавливаются на основе силоксановых каучуков и выпускаются следующих марок: РСУ-01, РСУ-02, РСУ-02 «Б», РСУ-04.
Назначение	Используются для изготовления термоморозостойких резино-технических изделий, работоспособных в интервале температур от -50 до +250 °С в любых климатических зонах и в условиях электрического поля.
Гарантийный срок хранения	РСУ-01, РСУ-02 — 2 мес., РСУ-03, РСУ-04 — 6 мес.
Фасовка	в виде кусков массой не более 15 кг. Куски заворачивают в полиэтиленовую пленку и вкладывают в полиэтиленовый мешок. Затем полиэтиленовый мешок с резиновой смесью упаковывают в мешки из синтетической ткани. Масса нетто одного мешка не более 30 кг.

Технические характеристики:

Техническая консультация

Наименование показателей	РСУ-01	РСУ-02	РСУ-03	РСУ-04	РСУ-02 «Б»
Физико-механические показатели:					
1. Пластичность по Карреру, в пределах	0,35-0,60	0,30-0,60	—		

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Резиновая смесь ИРП-1338 НТА, смеси резиновые марки РСУ

2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	200	100	150	
3. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	6,40		2,45		5,30
4. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при -50 °С, не менее	0,45		0,50	0,60	—
5. Изменение массы после старения в масле М8Г2к (М6 ₃ /12Г ₁) при 125 °С в течение 24 ч, %, не более	15		—		15
6. Изменение массы после старения в Тосоле А-40М при 105 °С в течение 24 ч, %, не более	4		—		4
7. Сопротивление раздиру, кН/м, не менее	14,7	9,8	—		
8. Твердость по Шору А, усл. ед., в пределах	55-70	65-80	35-55	42-62	не менее
9. Относительная остаточная деформация при 20 % сжатии в среде воздуха в течение 24 ч и температуре +200 °С, %, не более	55	40	45	35	60
Электрические показатели:					
10. Удельное объемное сопротивление, Ом*см	2*10 ¹⁵		2*10 ¹³	1*10 ¹⁵	—
11. Электрическая прочность, кВ/мин	18,4	17,8	15,3	16,2	—
12. Диэлектрическая проницаемость	3,6	3,9	5,0	5,6	—

По вопросам приобретения **резиновой смеси ИРП-1338 НТА, смесей резиновых марки РСУ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов