



Резиновая смесь ИРП-1354 используется для производства морозостойких и термостойких резиновых изделий — колец, манжет, пластин, трубок, шнуров и профилей. Силиконовая резина ИРП-1354 обладает высокими морозостойкостью (до -70°C) и теплостойкостью (до $+250^{\circ}\text{C}$), стойкостью к озону и воздействию УФ-излучения, высокими физико-механическими показателями, отличными электроизоляционными характеристиками.

Резино-технические изделия из силиконовой термостойкой резины ИРП1354 работают во всех климатических зонах, а также в условиях электрического поля.

Технические характеристики резины ИРП-1354

[Техническая консультация](#)

Характеристика резины ИРП-1354	ед.изм.	Показатель
Условная прочность при растяжении	МПа	н/м 5,4
Относительное удлинение при разрыве	%	н/м 280
Сопротивление раздиру	кН/м	н/м 11,8
Твердость по Шору А	ед.Шора А	54 — 66
Рабочая температура	$^{\circ}\text{C}$	-70 — +200

По вопросам приобретения Резиновая смесь ИРП-1354 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Резиновая смесь ИРП-1354

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов