



Назначение резиновой смеси ИРП-1399

Из силиконовой резины ИРП-1399 выпускаются различные резино-технических изделиях — шнуры, трубки, пластины, формовые изделия — кольца, манжеты и т.д.

Резиновая смесь ИРП-1399 используется для производства термостойкий резиновых изделий — колец, манжет, пластин, трубок, шнуров и профилей. Силиконовая резина ИРП-1399 обладает высокой теплостойкостью (до +250оС) и морозостойкостью (до -60оС), стойкостью к озону и воздействию УФ-излучения, высокими физико-механическими показателями, отличными электроизоляционными характеристиками.

Резино-технические изделия из силиконовой термостойкой резины ИРП-1399 работают во всех климатических зонах, а также в условиях электрического поля.

При горении силиконовых резин ИРП1399 в продуктах сгорания отсутствуют опасные галогенсодержащие соединения.

Техническая консультация

Характеристика резины ИРП-1399	ед.изм.	Показатель
Условная прочность при растяжении	МПа	н/м 4,9
Относительное удлинение при разрыве	%	н/м 200
Сопротивление раздиру	кН/м	н/м 9,8
Твердость по Шору А	ед.Шора А	62- 73
Рабочая температура	°С	-60 — +250

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Резиновая смесь ИРП-1399

По вопросам приобретения Резиновая смесь ИРП-1399 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов