

**Резиновая смесь КТ-80**[Техническая консультация](#)

Технические условия	2512-056-0576764-03
Описание продукта	Смесь резиновая КТ-80 выпускается на основе метилвинилсилоксанового каучука.
Назначение	Для изготовления высоковольтных изоляторов и других электротехнических изделий наружной установки. Изделия, изготовленные из резиновой смеси КТ-80 обладают следующими свойствами: высокой стойкостью к треку и эрозии; превосходной гидрофобностью; хорошими электроизоляционными свойствами во влажном состоянии; высокой стойкостью к воздействию озона, УФ-лучей, атмосферных осадков и загрязнений, погодных колебаний температуры.
Гарантийный срок хранения	6 месяцев
Фасовка	Смеси выпускают в виде блоков и упаковывают в полиэтиленовые пакеты и мешки по 30кг.

Резиновая смесь 14р-15[Техническая консультация](#)

Технические условия	38.103321-76
----------------------------	--------------



Назначение	Резиновая смесь 14р-15 используются для изготовления прокладок и других формовых и шприцованных деталей, работающих в среде воздуха с повышенным содержанием озона и в условиях электрического поля при деформации до 10 % в неподвижных соединениях.
Температурный диапазон эксплуатации	от -60 до +200 °С
Гарантийный срок хранения	6 мес.
Фасовка	в виде кусков массой не более 15 кг. Куски заворачивают в полиэтиленовую пленку и вкладывают в полиэтиленовые мешок. Затем полиэтиленовый мешок с резиновой смесью упаковывают в мешки из синтетической ткани. Масса нетто одного мешка не более 30 кг.

Технические характеристики:

Техническая консультация

Наименование показателей	Значение
1. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	2,45
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	180
3. Твердость по Шору А, усл. ед., в пределах	23-45
4. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при -50 °С, не менее	0,6
5. Электрическая прочность при 20 °С при 50 Гц, кВ/мм, не менее	20



Резиновые смеси КТ-80, 14р-15

6. Удельное объемное сопротивление Ом*см при 20 °С	1*10 ¹⁴
--	--------------------

По вопросам приобретения **резиновых смесей КТ-80, 14р-15** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов