



ГОСТ 10362

Рукава резиновые напорные неармированные с нитяным усилением (далее по тексту рукава) предназначены для использования в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные при температуре от -50 до +90°C.

Рукав **состоит из** внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усиления) и наружного резинового слоя. Толщина внутреннего резинового слоя (камеры) составляет не менее 1,5 мм.

Основные **параметры и размеры** изготавливаемых рукавов соответствуют указанным в таблице:

[Техническая консультация](#)

Диаметр		Рабочее давление МПа (кгс/см ²)	Длина, м
внутренний	внешний		
5,0	10,0	0,5 (5)	0,5-2,0
5,0	12,5	1,0 (10)	0,5-2,0
6,0	13,5	3,0 (30)	0,5-2,0
6,0	14,0	1,6 (16)	0,5-2,0
			10,0-70,0
8,0	14,0	0,5 (5)	0,5-2,0
8,0	15,0	1,0 (10)	0,5-2,0
			10,0-70,0
10,0	17,5	1,0 (10)	0,5-2,0
			10,0-70,0
10,0	17,5	1,47 (14,7)	10,0-70,0
12,0	20,0	0,3 (3)	0,5-2,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



12,0	20,0	1,6 (16)	0,5-2,0
14,0	23,0	1,6 (16)	0,5-2,0
16,0	25,0	1,6 (16)	0,5-2,0
			10,0-50,0
18,0	26,5	1,0 (10)	0,5-2,0
18,0	27,0	1,6 (16)	0,5-2,0
20,0	28,5	1,0 (10)	0,5-2,0
22,0	30,5	0,3 (3)	0,5-2,0
22,0	32,0	1,5 (15)	0,5-2,0
25,0	34,0	1,0 (10)	0,5-2,0
27,0	36,5	0,5 (5)	0,5-2,0
30,0	39,0	0,3 (3)	0,5-2,0
32,0	41,5	0,63 (6,3)	0,5-2,0
35,0	49,0	1,5 (15)	0,5-2,0
38,0	47,5	0,63 (6,3)	0,5-2,0
40,0	52,5	1,6 (16)	0,5-2,0
42,0	52,0	0,3 (3)	0,5-2,0
42,0	55,0	1,5 (15)	0,5-2,0
45,0	55,0	0,3 (3)	0,5-2,0
48,0	62,0	1,5 (15)	0,5-2,0

Пример условного обозначения при заказе рукава внутренним диаметром 5 мм и внешним диаметром 12,5 мм при рабочем давлении 1,0 МПа (10 кгс/см²):

[Техническая консультация](#)

Рукав 5 х 12,5 — 1 ГОСТ 10362

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Рукава резиновые неармированные

Каждый рукав имеет на поверхности четкую маркировку с указанием условного наименования предприятия-изготовителя, месяца и года изготовления.

Рукава **транспортируют** транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

Рукава должны быть **предохранены** от механических повреждений и загрязнений.

Продукция имеет сертификат соответствия.

По вопросам приобретения **Рукава резиновые неармированные** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов