



Рукава резиновые оплеточной конструкции (навивочной)

ТУ 38-105698/6269

Рукава резиновые оплеточной или навивочной конструкции применяются в качестве гибких трубопроводов для перекачки химических веществ (растворов I, 2АЩ, 2БЩ и суспензий гипохлоридов кальция под рабочим давлением 0,8 — 1,0 МПа (8 — 10 кгс/см²).

Рукава **работоспособны** при температуре окружающего воздуха от -40 до +70°С. Рукава состоят из внутреннего резинового слоя (толщиной не менее 2 мм), силиконового каракаса (нитяной оплетки или навивки) и наружного резинового слоя.

Основные параметры изготавливаемых рукавов соответствуют указанным **в таблице:**

Техническая консультация

Внутренний диаметр, мм.	Наружный диаметр, мм.	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	Длина, м.	Масса 1 м справочная кг.
10,0	19,5	0,8 — 1,0 МПа (8 — 10 кгс/см ²)	от 3 до 60	0,5

Пример условного обозначения при заказе рукава внутренним диаметром 10 мм:

Рукав 10	ТУ 38
-----------------	--------------

На одном конце или по всей длине рукава наносится маркировка с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;
- номера технических условий;
- даты изготовления (месяц, год).

Рукава транспортируют в бухтах без упаковки в крытом транспортном средстве, предохраняющем их от повреждения и нарушения товарного вида.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рукава резиновые оплеточной конструкции (навивочной)

По вопросам приобретения **Рукава резиновые оплеточной или навивочной конструкции для перекачки химических веществ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов