



ТУ 2554-005-05768013-94

Рукава резиновые с нитяным усилением (далее по тексту рукава) предназначены для использования в качестве гибких соединительных трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные при температуре от -50 до +50°С. Рукав состоит из внутреннего резинового слоя, силового нитяного каркаса и наружного резинового слоя. Толщина внутреннего резинового слоя (камеры) составляет не менее 1,5 мм.

Основные **параметры и размеры** изготавливаемых рукавов соответствуют указанным в таблице:

Техническая консультация

Внутренний диаметр, мм.	Наружный диаметр, мм.	Рабочее давление МПа (кгс/см ²)	Разрушающее давление не менее МПа (кгс/см ²)	Масса 1 м, кг справочная	Количество оплеток (вискоза)	Примечание
7,0	15,0	1,0 (10)	3,0 (30)	0,17	1	Рукава с наружным резиновым слоем
9,0	17,0	0,15 (1,5)	0,45 (4,5)	0,18		

Длина рукавов устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем, но не более 0,5 и не более 2,0 метров (включительно).

Пример условного обозначения при заказе рукава внутренним диаметром 7 мм, номинальным внешним диаметром 15 мм, рабочим давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²):

Техническая консультация

Рукав 7 х 15 – 10 ТУ 2554-005-05768013-94



Каждый рукав имеет на поверхности **четкую маркировку** с указанием условного наименования предприятия-изготовителя, условного обозначения рукава, месяца и года изготовления.

Цвет маркировочной полосы — белый.

Пример текста маркировочной полосы:

[Техническая консультация](#)

К 7 х 15 -10 III 08

Каждая партия рукавов сопровождается **паспортом**. При упаковке одной партии рукавов в несколько единиц упаковки, паспорт вкладывается в одну из них, на которой ставится штамп «Паспорт здесь».

Рукава **транспортируют** транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Рукава должны быть предохранены от механических повреждений.

По вопросам приобретения **Рукава резиновые с нитяным усилением для жидкостей и газов неармированные (автотракторные оплёточные)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: