



C-5A

Присадка сукцинимидная

ТУ 38.101146 -77

Назначение

Присадка C-5A предназначена для улучшения диспергирующих и моющих свойств смазочных масел.

Состав

Присадка представляет собой 40...50-% концентрат алкенилсукцинимида в минеральном масле в непрореагировавшем полибутене.

Внешний вид

Однородная вязкая жидкость темно-коричневого цвета

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Марка А	Марка Б	Марка В
Цвет, ед. ЦНТ, при разбавлении 15:85, не более	6,0	6,0	6,0
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	420	300	300
Общее щелочное число, мг КОН/г, не менее	30	27	20
Кислотное число, мг КОН/г, не более	4,0	4,0	4,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



массовая доля азота, %, не менее	1,7	1,5	1,4
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,06	0,06	0,06
Массовая доля воды, %, не более	0,1	0,1	0,1
Коррозионность базового масла с 1,5 % C-5A и 1,2 % ДФ-11, г/м2, не более	10	10	10
Моющие свойства по ПЗВ базового масла М-11 с 1,5 % C-5A и 1,2 % ДФ-11, балл, не более	1,0	1,0	1,0
Массовая доля активного вещества, %, не менее	50	42	40
Массовая доля свободных полиаминов, %, не более	0,6	0,6	0,8
Температура вспышки, °С, определяемая в открытом тигле, не ниже	180	180	180
Степень чистоты, мг на 100 г присадки, не более	400	400	400

Упаковка

стальные 200 л бочки, кубовые пластиковые контейнеры, авто- и ж/д-цистерны.

Условия применения

Рекомендуемая концентрация — 1,5...3,5 % мас.

Токсичность

Малоопасное вещество 3 класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны - 100 мг/м³ (по полиизобутилену), 5 мг/м³ (по масляному туману).

Гарантийный срок хранения

Один год со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



C-5A

По вопросам приобретения C-5A и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов