



C-5AB

присадка сукцинимидная

ТУ 38.401-58-130-95 (с изм. № 1-4)

Назначение

Присадка C-5AB предназначена для улучшения моющих и антикоррозионных свойств смазочных масел.

Состав

Раствор алкенилсукцинимида, модифицированного бором, в минеральном масле.

Внешний вид

Однородная вязкая жидкость темно-коричневого цвета

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Значения
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	200
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	10
массовая доля азота, %, не менее	1,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



C-5AB

Массовая доля бора, %, в пределах	0,3...0,8
Массовая доля воды, %, не более	0,1
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,06
Температура вспышки, °С, определяемая в открытом тигле, не ниже	160

Упаковка

Стальные 200 л бочки, кубовые пластиковые контейнеры, авто- и ж/д-цистерны.

Условия применения

Рекомендуемая концентрация — 1,5...3,5 % мас.

Токсичность

Умеренно опасное вещество 3 класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны — 900/300 мг/м³ по углеводородам алифатическим (в пересчете на С), 5 мг/м³ (по масляному туману).

Гарантийный срок хранения

Два года со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



C-5AB

По вопросам приобретения C-5AB и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов