



Область применения:

Для внутреннего покрытия сборных консервных банок из белой жести электролитического лужения, хромированной жести и крышек к ним, а также крышек для стеклянной тары, применяемых в производстве молочных, мясных, мясорастительных, рыбных и овощных продуктов, включая продукты детского питания. Эмаль используется для защиты внутренней поверхности тары в однослойном и комплексном покрытиях. Эмаль является белковоустойчивой.

Описание продукта:

Представляет собой суспензию алюминиевой пудры в растворе эпоксифенольного связующего с целевыми добавками. Эмаль может поставляться комплектно с разбавителем № 30 и скользящей добавкой ПВО-30.

Физические и химические данные:

- Внешний вид: Однородная серебристая жидкость
- Внешний вид пленки: Однородная пленка без посторонних включений, кратеров и пятен, не содержащих алюминиевую пасту
- Массовая доля нелетучих веществ: 38-45% по ГОСТ 31939
- Условная вязкость: 100-150 секунд по ГОСТ 8420

Высокая стойкость покрытия к действию 3 % раствора поваренной соли, раствора уксусной кислоты с массовой долей 0,5% и поваренной соли с массовой долей 2 %, дистиллированной воды, "белковой жидкости" при стерилизации, высокая водостойкость и эластичность.

Информация о хранении:

Температура хранения:

- Минимальная: -30°C
- Максимальная: 30°C
- Оптимальная: 20°C



Гарантийный срок хранения продукта (в оригинальной упаковке): 12 месяцев со дня изготовления (возможно нарастание вязкости во время хранения без изменения свойств эмали).

Во время хранения не допускается попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Место хранения должно быть удалено от отопительных приборов, источников открытого огня. При розливе материал засыпать песком или другим инертным адсорбентом.

Растворители и добавки:

Растворитель: Разбавитель №30

Добавка: Скользящая добавка ПВО-30

В случае хранения эмаль при отрицательной температуре, необходимо перед применением выдержать её при температуре цеха не менее суток и тщательно перемешать. Бочки, фляги, барабаны для хранения должны быть из стали, так же допускается хранение в банках из черной жести.

Перед применением продукта изучить паспорт безопасности и информацию по применению. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю (или поставщику).

Нанесение:

- Способ нанесения: Валковым методом
- Подготовка: Хорошо перемешать перед применением!
- Субстрат: Жесть
- Вес мокрой пленки: 13-21 г/м²
- Вес сухой пленки/толщина: 6-8 г/м²
- Температура нанесения: Температура воздуха в цехе

Отверждение:

Время: 12-15 минут



Серебристая эмаль ЭП-5147 марка А

Температура: 210 ± 5 °C

Комментарии:

Перед применением эмаль смешивают со скользящей добавкой ПВО-30 в количестве 1% к весу эмали в пересчете на содержание нелетучих веществ. Эмаль с водным раствором скользящей добавки ПВО-30 хранится не более 15 суток.

Рабочая вязкость подбирается потребителем исходя из применяемого оборудования и сложившейся практики.

Приведенные в данном документе сведения являются рекомендательными и должны быть подтверждены действующими ТУ и адаптированы к оборудованию потребителя.

По вопросам приобретения **серебристой эмали ЭП-5147 марки А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов