- (массовая доля серебра не менее 74,5%)
- чистое
- ТУ 2625-044-00205067-2004
- AgCl

ПРИМЕНЕНИЕ:

- используется в авиационной промышленности и оптике

УПАКОВКА:

- банки стеклянные с полиэтиленовым вкладышем (обернутые в светонепроницаемую бумагу).
- банки полимерные (обернутые в светонепроницаемую бумагу).

ТРАНСПОРТИРОВКА:

- любым видом транспорта

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателей	Норма
1.	Внешний вид	Белый аморфный порошок
2.	Массовая доля хлорида серебра (AgCl), %, не менее	99,0
3.	Массовая доля серебра (Ag), %, не менее	74,5
4.	Массовая доля нитратов (NO_3), %, не более	0,05

5.	Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,005
6.	Массовая доля меди (Cu), %, не более	0,005

По вопросам приобретения Серебро хлорид и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: