



- (массовая доля серебра не менее 91,5%)
- чистое
- ТУ 2611-043-00205067-2003
- Ag<sub>2</sub>O

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- для получения металлического покрытия на керамике при вжигании в окислительной атмосфере
- для получения проводниковых паст в производстве конденсаторов

**УПАКОВКА:**

- банки стеклянные
- мешки полимерные, обернутые в плотную бумагу

**ТРАНСПОРТИРОВКА:**

- любым видом транспорта

[Техническая консультация](#)

№ п/п	Наименование показателей	Норма
1.	Внешний вид	Мелкодисперсный порошок темно-коричневого цвета
2.	Массовая доля серебра (Ag), %, в интервале	91,5...93,1
3.	Массовая доля натрия (Na), %, не более	0,015



Серебро оксид

4.	Массовая доля потерь при высушивании, %, не более	0,1
5.	Удельная поверхность по воздухопроницаемости, м <sup>2</sup> /г, в интервале	0,15...0,45
6.	Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup> , в интервале	0,9...1,2
7.	Механические примеси	Должен выдерживать испытание

По вопросам приобретения Серебро оксид и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов