



Мастика — это замазка, смесь разных веществ для цементирования, заполнения трещин, склеивания с целью сделать предмет непроницаемым для воды. Отверждение происходит или вследствие испарения растворителя мастики, или химической реакции смешанных веществ. Для составления мастики употребляются: гипс, песок, мел, известь, толчёное стекло, глет, сера, белок, глина, крахмал, белила, сурик, воск и др. Мастики готовят на масле (весьма распространенная оконная, суриковая и цинковая замазки и др.) со смолами и камедями, с каучуком, казеином и клеем, с водою, растворимым стеклом и др.

Применение мастики продлевает срок службы и поддержания красивого внешнего вида покрытий. Мастика используется для производства строительных, отделочных, футеровочных и ремонтных работ, защиты от коррозии автомобилей, герметизации и иных целей.

Техническая консультация

Мастика универсальная клеящая «Мастифлекс» 1201 для напольных покрытий

Применение	Для наклеивания напольных покрытий из коврового, линолеума, линолеумной плитки, деревянного и ламинированного паркета, пробковых и других напольных покрытий на цемент, бетон, дерево и прочие поверхности при выполнении декоративно - отделочных работ в жилых и промышленных помещениях.
Основа	Акриловая водно - дисперсионная композиция с модифицирующими добавками



Серия универсальных клеящих мастик «Мастифлекс»

Технические характеристики	Внешний вид	Однородная
	пастообразная масса от белого до светло-бежевого цвета	
	Плотность, г/см ³ , не более	1,6
	Сухой остаток, %, не менее	60,0
	Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом, МПа, не менее, через	
	24 часа,	0,15
	72 часа,	0,30
	Минимальная температура применения, °C	+10
	Теоретический расход мастики, кг/м ²	0,4 - 0,6;
	Практический расход зависит от степени подготовки основания, вида шпателя и опыта рабочего, осуществляющего работы	
Свойства	Высокая адгезия к различным материалам, не содержит растворителей, экологически безопасна, однокомпонентная и удобна в применении	
Очистка	По окончании работы инструмент очищают от остатков мастики при помощи воды. Высохшие остатки мастики удаляют механически.	
Хранение	Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C в плотно закрытой таре. Срок годности 12 месяцев.	

Техническая консультация

Мастика универсальная клеящая «Мастифлекс» 1202 ПРОФЕС-СИОНАЛЬная

Применение	Крепление плитусов, подоконников, декоративных фриз, стеновых и изоляционных панелей, различных профилей и др. строительных и отделочных конструкций.
-------------------	---

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Серия универсальных клеящих мастик «Мастифлекс»

Основа	Акриловая водно — дисперсионная композиция с модифицирующими добавками																		
Технические характеристики	<table><tr><td>Внешний вид</td><td>Однородная пастообразная масса от белого до светло-бежевого цвета</td></tr><tr><td>Плотность, г/см³, не более</td><td>1,6</td></tr><tr><td>Сухой остаток, %, не менее</td><td>60,0</td></tr><tr><td>Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом, МПа, не менее, через</td><td></td></tr><tr><td>24 часа,</td><td>0,15</td></tr><tr><td>72 часа,</td><td>0,30</td></tr><tr><td>Минимальная температура применения, °C</td><td>+10</td></tr><tr><td>Теоретический расход мастики, кг/м²</td><td>0,4 - 0,6;</td></tr><tr><td colspan="2">Практический расход зависит от степени подготовки основания, вида шпателя и опыта рабочего, осуществляющего работы</td></tr></table>	Внешний вид	Однородная пастообразная масса от белого до светло-бежевого цвета	Плотность, г/см ³ , не более	1,6	Сухой остаток, %, не менее	60,0	Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом, МПа, не менее, через		24 часа,	0,15	72 часа,	0,30	Минимальная температура применения, °C	+10	Теоретический расход мастики, кг/м ²	0,4 - 0,6;	Практический расход зависит от степени подготовки основания, вида шпателя и опыта рабочего, осуществляющего работы	
Внешний вид	Однородная пастообразная масса от белого до светло-бежевого цвета																		
Плотность, г/см ³ , не более	1,6																		
Сухой остаток, %, не менее	60,0																		
Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом, МПа, не менее, через																			
24 часа,	0,15																		
72 часа,	0,30																		
Минимальная температура применения, °C	+10																		
Теоретический расход мастики, кг/м ²	0,4 - 0,6;																		
Практический расход зависит от степени подготовки основания, вида шпателя и опыта рабочего, осуществляющего работы																			
Свойства	Высокая адгезия к различным материалам: полистирол, стиропор, дерево, металл, стекло, керамика, поливинилхлорид, ДСП, ДВП, гипсокартон, пробка и др. Не рекомендуется для крепления деталей из полиэтилена, фторопласта, других аналогичных материалов. Мастика не содержит растворителей, без запаха. Обеспечивает высокую прочность склеивания, экологически безопасна, однокомпонентна и удобна в применении, исключает использование гвоздей, шурупов, дюбелей и др. крепежных изделий при выполнении наружных и внутренних монтажных работ.																		
Очистка	По окончании работы инструмент очищают от остатков мастики при помощи воды. Высохшие остатки мастики удаляют механически.																		
Хранение	Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C в плотно закрытой таре. Срок годности 12 месяцев.																		

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Серия универсальных клеящих мастик «Мастифлекс»

Техническая консультация

Мастика универсальная клеящая «Мастифлекс» 1203

Применение	Для крепления плинтусов, подоконников, декоративных фриз, стеновых и изоляционных панелей, различных профилей и др. строительных и отделочных конструкций, штучного и мозаичного паркета, керамических и глазурованных облицовочных плиток, подклеивания рулонных и плиточных напольных покрытий, в том числе ковровых, потолочных плит и др. строительных материалов в строительстве и в быту.																		
Основа	Акриловая водно - дисперсионная композиция с модифицирующими добавками																		
Технические характеристики	<table><tr><td>Внешний вид</td><td>Однородная пастообразная масса от белого до светло-бежевого цвета</td></tr><tr><td>Плотность, г/см³, не более</td><td>1,6</td></tr><tr><td>Сухой остаток, %, не менее</td><td>60,0</td></tr><tr><td>Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом, МПа, не менее, через</td><td></td></tr><tr><td>24 часа,</td><td>0,15</td></tr><tr><td>72 часа,</td><td>0,30</td></tr><tr><td>Минимальная температура применения, °С</td><td>+10</td></tr><tr><td>Теоретический расход мастики, кг/м²</td><td>0,4 - 0,6;</td></tr><tr><td colspan="2">Практический расход зависит от степени подготовки основания, вида шпателя и опыта рабочего, осуществляющего работы</td></tr></table>	Внешний вид	Однородная пастообразная масса от белого до светло-бежевого цвета	Плотность, г/см ³ , не более	1,6	Сухой остаток, %, не менее	60,0	Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом, МПа, не менее, через		24 часа,	0,15	72 часа,	0,30	Минимальная температура применения, °С	+10	Теоретический расход мастики, кг/м ²	0,4 - 0,6;	Практический расход зависит от степени подготовки основания, вида шпателя и опыта рабочего, осуществляющего работы	
Внешний вид	Однородная пастообразная масса от белого до светло-бежевого цвета																		
Плотность, г/см ³ , не более	1,6																		
Сухой остаток, %, не менее	60,0																		
Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом, МПа, не менее, через																			
24 часа,	0,15																		
72 часа,	0,30																		
Минимальная температура применения, °С	+10																		
Теоретический расход мастики, кг/м ²	0,4 - 0,6;																		
Практический расход зависит от степени подготовки основания, вида шпателя и опыта рабочего, осуществляющего работы																			

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Серия универсальных клеящих мастик «Мастифлекс»

Свойства	Высокая адгезия к различным материалам: полистирол, стиропор, дерево, металл, стекло, керамика, поливинилхлорид, ДСП, ДВП, гипсокартон, гипс, пробка и др. Не рекомендуется для крепления деталей из полиэтилена, фторопласта других аналогичных материалов. Мастика не содержит растворителей, без запаха. Обеспечивает высокую прочность склеивания; экологически безопасна; однокомпонентна и удобна в применении; исключает использование гвоздей, шурупов, дюбелей и др. крепежных изделий при выполнении наружных и внутренних монтажных работ.
Очистка	По окончании работы инструмент очищают от остатков мастики при помощи воды. Высохшие остатки мастики удаляют механическим способом.
Хранение	Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С в плотно закрытой таре. Срок годности 12 месяцев.

Техническая консультация

Мастика универсальная клеящая «Мастифлекс» 1204

Применение	Быстрое склеивание и крепление строительных отделочных деталей и конструкций, а именно: подоконников, стеновых изоляционных панелей, шумо — и теплоизоляционных материалов, перегородочных блоков, минераловатных плит, , плит из пенополистирола, плитусов , раскладок; заделка мелких трещин и последующее выравнивание бетонных и оштукатуренных поверхностей, облицовка стен и полов керамической плиткой, натуральным и искусственным камнем.
Основа	Акриловая водно — дисперсионная композиция с модифицирующими добавками

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Серия универсальных клеящих мастик «Мастифлекс»

Технические характеристики	Внешний вид	Однородная пастообразная масса от белого до светло-бежевого цвета
	Плотность, г/см ³ , не более	1,6
	Сухой остаток, %, не менее	60,0
	Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом, МПа, не менее, через	
	24 часа,	0,15
	72 часа,	0,30
	Минимальная температура применения, °С	+10
	Теоретический расход мастики, кг/м ²	0,4 - 0,6;
	Практический расход зависит от степени подготовки основания, вида шпателя и опыта рабочего, осуществляющего работы	
Свойства	Применение мастики обеспечивает проведение наружных и внутренних строительно — монтажных и отделочных работ. Высокая адгезия к различным материалам: бетону , металлу, дереву, стеклу, керамике, поливинилхлориду, ДВП, ДСП, гипсокартону, гипсу, пробке и др. Клеевое соединение обладает морозостойкостью и атмосферостойкостью. Мастика не содержит растворителей, без запаха, обеспечивает высокую скорость высыхания и прочность склеивания , экологически безопасна, однокомпонентная, удобна в применении. Не рекомендуется для крепления деталей из полиэтилена, фторопласта и других аналогичных материалов.	
Очистка	По окончании работы инструмент очищают от остатков мастики при помощи воды. Высохшие остатки мастики удаляют механически.	
Хранение	Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С в плотно закрытой таре. Срок годности 12 месяцев.	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Серия универсальных клеящих мастик «Мастифлекс»

По вопросам приобретения универсальных клеящих мастик «Мастифлекс» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов