



Сферопластики общетехнического назначения широко используются для изготовления оснастки и пуансонов, обрабатываемых в размер из заготовок сферопластика на станках с ЧПУ, для вакуумформования одноразовой посуды и упаковок, мастер и копир моделей штамповой оснастки, для ремонтных работ в строительстве и многих других общетехнических применений.

## Применение и свойства

### Владисинт ЭДП – ТУ 6-55-221-1314-93

Материал для мастер и копир моделей. Выпускается в виде досок размером 1500 x 100 x 50 (100) мм или заготовок требуемой формы. Обрабатывается вручную или на деревообрабатывающем оборудовании. Материал не поглощает влагу, не изменяет размер и форму в течение 30-40 лет.

### Техническая консультация

Владисинт ЭДП	
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	650-800
Предел прочности при изгибе, МПа	20-25
Предел прочности при сжатии, МПа	25-35
Стрела прогиба, мм	3-6
Формоустойчивость, °С	80...90
Коэффициент линейного расширения, мм/мм.К	(60-65) x 10 <sup>-6</sup>

По вопросам приобретения Сферопластик общетехнического назначения ЭДП и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: