



Двухкомпонентная эпоксидная литьевая композиция. Позволяет изготавливать негативы штамповой и технологической оснастки:

- форм для заливки изделий из ППУ
- оснастки для термо-вакуумформовочных машин
- оснастки для прессов с эластичной средой прессования (листовой прокат 0,8-1,5 мм).

Внешний вид:

Двухкомпонентная эпоксидная литьевая композиция. Позволяет изготавливать негативы штамповой и технологической оснастки:

- Компонент А — пастообразная композиция серого или черного цвета на основе наполненной эпоксидной смолы.
- Компонент Б — отвердитель — вязкая жидкость темно-коричневого цвета различных оттенков.

Хранение: в сухом помещении при температуре (15-18)°С в герметично закрытой таре от «Поставщика».

Время гелеобразования «полезное» в объеме 300 мл при температуре (18-25)°С составляет приблизительно 1-1,5 часа.

Высота заливочного слоя композиции не должна превышать 80-100мм. Изделия большой высоты заливаются послойно с определенной выдержкой между заливаемыми слоями.

Время извлечения модели из оснастки можно производить через 16-24 часа при ее отверждении в условиях помещения с температурой (18-25)°С с последующей термообработкой изделий при температуре (40-70)°С.

[Техническая консультация](#)

Композиция эпоксидная литьевая Владисинт ЭКЛ-200	
Плотность, кг/мЗ	1480 — 1530
Модуль упругости при сжатии, МПа	4000 — 5200



Сферопластик общетехнического назначения ЭКЛ-200

Предел прочности при сжатии, МПа	140 — 150
Твердость, Шор Д	80-90
Теплостойкость по ВИКА, °С	160-170
1кг	140-150
5кг	
Стойкость к истиранию	очень высокая
Усадка, %	0,1 — 0,3%
Соотношение компонентов А/Б, мас.ч.	100/15

По вопросам приобретения Сферопластик общетехнического назначения ЭКЛ-200 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов